

ESCAYOLA E-35

CONGLOMERANTE A BASE DE YESO A/14/3,5

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO CONFORME A UNE EN 13279-1, UNE EN 13279-2 Y REGLAMENTOS PARTICULARES DE AENOR AFINES.

COMPOSICIÓN:

ESCAYOLA E-35 HNOS. RUIZ DORANTES, S.L. se compone de Sulfato de Calcio semihidrato.

CARACTERÍSTICAS:

HNOS. RUIZ DORANTES, S.L.	ESCAYOLA E-35 A/14/3,5	ESPECIFICACIONES UNE EN 13279 Y R.P. AENOR.
Aspecto	Polvo blanco	
Índice de pureza CaSO ₄ (%)	>92	≥92
Agua de amasado (%)	70 – 74	
Principio fraguado (min.)	12 ± 4	
Fin fraguado (min.)	30 ± 4	
Trabajabilidad (min.)	20 ± 4	
Resistencia mecánica a la compresión (N/mm ²)	>3,5	≥3,5
Determinación de pH	>7	≥6
Finura de molido (%) (Ret. Tamiz 0.2 mm)	0.0-0.2	≤1
Contenido en agua combinada (%)	≤6	≤7

APLICACIONES:

Se aplica a mano y se utiliza en revestimientos interiores y en la ejecución de elementos prefabricados para techos y tabiques. También puede utilizarse para trabajos de colocación y repaso.

ENVASE Y COMENTARIOS:

ESCAYOLA E-35 HNOS. RUIZ DORANTES, S.L. se suministra en sacos de 25 Kg, con dos hojas de papel, en palets de madera de 48 sacos (1200 Kg). Puede presentarse en envases de 10 Kg. A veces se suministra a granel.

Debe preservarse de la humedad para evitar posibles alteraciones en su comportamiento normal. Consumir el producto en los 6 meses después de la fecha de fabricación.

Se aconseja utilizar el agua de amasado indicada. No trabajar con temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C.

Utilizar el producto solo para las aplicaciones para las que ha sido diseñado.