

FICHA TÉCNICA

YESO RETARDADO

DESCRIPCIÓN:

Yeso grueso de aplicación manual de fraguado lento, ideal para guarnecidos y enlucidos de interiores sobre soportes tradicionales. Debido a su adecuada aditivación supone una notable mejora en términos de tiempo y rendimiento con respecto a los yesos tradicionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ÍNDICE DE PUREZA: > 75 %.

AGUA COMBINADA: < 6%.

pH: > 6.

GRANULOMETRÍA: 0 - 1,5 mm.

TIEMPO DE PRINCIPIO DE FRAGUADO: < 20 minutos ⁽¹⁾

DURACIÓN DEL ESTADO PLÁSTICO: > 30 minutos ⁽¹⁾

RESISTENCIA MECÁNICA A FLEXOTRACCIÓN: ≥ 1,00 MPa

RESISTENCIA MECÁNICA A COMPRESIÓN: ≥ 2,0 N / mm²

PESO DEL SACO: 20 Kg.

(1) Los tiempos de utilización pueden variar en función de diferentes factores: relación agua/yeso, temperatura, pH del agua, tipo de soporte, tiempo y velocidad de batido.

